

Số/No.....2011/3384/TN.25.....

Trang/Page:.....1/1.....

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST RESULTS

1. Tên mẫu thử : **Mành gỗ tự nhiên Goldsun.**
 2. Khách hàng: Công ty Cổ phần Goldsun Vina
 3. Số lượng mẫu: 02 thanh dài 50 cm
 4. Ngày nhận mẫu: 26/12/2011
 5. Tình trạng mẫu: Mẫu boc trong màng PE
 6. Ngày thử nghiệm: Bắt đầu ngày: 26/12/2011 Kết thúc ngày: 29/12/2011

STT	Tên chỉ tiêu	Phương pháp thử	Mức tham khảo	Kết quả
	Hàm lượng kim loại thôi nhiễm:	TCVN 6238-3:2008 (ISO 8124 - 3 - 97)	QCVN 03:2009/BKHCN	•
1.	Hàm lượng Pb ppm	ICP	≤ 90	< 1,0
2.	Hàm lượng Cd ppm	ICP	≤ 50	< 1,0
3.	Hàm lượng Cr ppm	ICP	≤ 25	< 1,0
4.	Hàm lượng As ppm	ICP	≤ 25	< 1,0
5.	Hàm lượng Sb ppm	ICP	≤ 60	< 1,0
6.	Hàm lượng Hg ppm	ICP	≤ 25	< 1,0
7.	Hàm lượng Se ppm	ICP	≤ 500	< 1,0
8.	Hàm lượng Ba ppm	ICP	≤ 250	1,792

(*) TCVN 6238 - 2008: An toàn đồ chơi trẻ em. Yêu cầu giới hạn mức xâm nhập của các độc tố.

Thử nghiệm viên




Bùi Thu Hương

Hà Nội, ngày 29/12/2011

TUQ.Giám đốc

Phụ trách phòng thử nghiệm 4



Lê Thị Việt Hồng

- Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng đưa tới.
This test results is value only for samples taken by customer.
- Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của trung tâm Kỹ thuật 1.
This test results shall not reproduced except in full, without the weitten approved of QUATEST 1.
- Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
Name of sample and customer are written as customer's request.

Số/No..... 11 / 1958 / TN 3

Trang/Page:..... 1 / 1

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST RESULTS

- Tên mẫu : Thanh mảnh gỗ tự nhiên Goldsun
- Khách hàng : Cty cổ phần Goldsunvina
- Số lượng mẫu : 01 mẫu
- Ngày nhận mẫu : 26 / 12 / 2011

STT	Tên Chỉ Tiêu	Phương Pháp Thử	Kết Quả
2	Độ bền uốn tĩnh (N/mm ²)	TCVN 7756 – 6: 2007	130,2
3	Độ ẩm (%)	TCVN 7756 – 3 :2007	7,7

Hà Nội ngày 04 / 01 / 2012

Giám Đốc

Thử nghiệm viên

Mai

Đào Thị Mai



PHÓ GIÁM ĐỐC

Đặng Tuấn Hùng

- Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng đưa tới.
This test results is value only for samples taken by customer.
- Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của trung tâm Kỹ thuật 1.
This test results shall not reproduced except in full, without the weitten approved of QUATEST 1.
- Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
Name of sample and customer are written as customer's request.